

SD

Polyflor ESD er et meget solid homogent belegg i bane og flis med statisk avledende egenskaper, laget for områder med behov for kontroll av statisk opplading. Disse beleggene er ideelle til bruk i områder telekommunikasjons utstyr, datarom og innen helseforetak i områder som røntgenrom og skannerom. Også egnet for ulike rom i elektronikkindustrien.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Format Flis	EN 427/ISO 24342	608mm x 608mm = 5.17m ²
	Total Vekt	EN 430/ISO 23997	Polyflor SD: 3400g/m ² Finesse SD: 3030g/m ²
	Generell Ytelse	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	I overnstemmelse I overnstemmelse I overnstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Brann	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse 1
	Slitegruppe	EN 660-2 EN ISO 10581	Polyflor SD: Gruppe M Finesse SD: Gruppe P Polyflor SD: Type II Finesse SD: Type I
	Friksjon	EN 13893 AS 4586 DIN 51130	Klasse DS (Tørr) R9 R9
	Elektrisk motstand	EN 1081 R _v /R _z ESD S 7.1 BS IEC 61340-4-1	<10 ⁹ ohms 1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁹ ohms R _c 1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁹ ohms Alle produkter krever minimum 40% RF
	Elektrisk opplading	EN 1815	<2kv
	Emisjoner VOC	Finsk M1 klassifisering GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Finesse SD: Sertifisert I henhold
	Miljømessig Foretrukket Gulv - Homogene vinyl gulv oppnår en BRE Global A+/A rating i Green Guide to Specification, for kommersielle områder. Polyflor ESD er 100% resirkulerbar og inneholder i gjennomsnitt 25% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk www.polyflor.no/miljoprogram .		
	Hygiene - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.		
	Polyflor homogene gulvbelegg med PUR og Polysafe gulvbelegg er egnet sammen med de mest brukte alkoholbaserte håndgeler. Noen alkohol baserte geler har en høyere konsentrasjon av etanol, ta kontakt med Polyflor Nordic ved spørsmål om kompatibilitet. Montering i datagulv krever en spesifikk monteringsanvisning for å sikre at produktets egenskaper og ledeevne følges. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de er trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no . Mønstring og farge kan variere litt fra prøver som blir vist.		

